

SOLPOXAN®

EP IMPREGNEER OV

TOEPASSING:	EP Impregneer OV wordt toegepast als oplosmiddelvrije hechtlaag voor het nat in nat verwerken van troffelvloer en reparatie mortelsystemen. EP Impregneer OV wordt toegepast als zeer goed penetrerende hechtlaag en vormt de basis voor nagenoeg alle andere kunststof afwerkingen op epoxy basis
KENMERKEN:	goede penetratie, uitstekende hechting, laag viskeus. Vloeistofdicht overeenkomstig CUR-aanbeveling 64
SAMENSTELLING:	Oplosmiddelvrij, ongevuld twee componenten product op basis van epoxyhars en een cycloalipathische amine als verharder.
TECHNISCHE GEGEVENS:	Soortelijke massa : 1157 kg/m ³ . Vaste stofgehalte : 100 %. Hardheid : shore D 80. Temperatuursbestandheid : tussen -20° en +60° C.; geen thermische schokbelasting Potlife : 30 min. bij 20°C. Doorharding : beloopbaar na 12 uur bij 15°C. Vlampunt : boven 65°C. Hechting : 6 N/mm ² op beton B60 (breuk in beton). : 4 N/mm ² op staal 37. Geadviseerde laagdikte : 0,25 mm. Verdunning : toegestaan max. 5 % VD 2 of aceton Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Mengverhouding : 67 : 33 in gewichtsverhouding Minimale verwerkingstemperatuur : 5°C. Minimale uithardingtemperatuur : 10°C langere uithardingtijd.
ONDERGROND:	De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren. Gaten en scheuren achteraf repareren. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, en het vochtpercentage op een diepte van 20 mm. mag niet hoger zijn dan 3% gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70%, en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15°C., tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 5°C., zijn en moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15 ° en 20°C. liggen. De minimale uitharding temperatuur bedraagt 5°C.; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.
VERWERKING:	Hars en harder componenten in afgestane verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en verdelen op de vloer d.m.v. een roller wisser of kwast.
STANDAARD KLEUR:	Transparant.
VERBRUIK:	250 gram/m ² .
REINIGING:	Gereedschap reinigen met reinigingsmiddel VD 3 af aceton zolang het materiaal nog niet is uitgehard.
VERPAKKING:	Standaard sets van 0,5 - 1 - 2,5 - 5 kg.
VEILIGHEIDS-ASPECTEN:	Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

SOLPOXAN®

EP IMPREGNEER OV

- Comp. A bevat: ALKYLGLYCIDYLETHER EN EEN REACTIE PRODUCT UIT BISPHENOL A
EPYCHLOORHYDRINE MOLG < 700
- Irriterend voor de ogen en de huid.
 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 - Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.
- Comp. B bevat: CYCLOALIPATHISCHE AMINE
- Veroorzaakt brandwonden.
 - Irriterend voor de huid.
 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 - Geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
- Afvalverwerking Indien component A volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen. Verpakking van component B en eventuele restanten dienen te worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door onze geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vindt plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, een en ander volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkenbladen van dit product.